

PAM-GLOBAL S

Kulmayhde 45°



KUVAUS

Osana S-sarjan viemäreitä PAM-GLOBAL S 45° Kulmayhde mahdollistaa suunnanmuutoksen kiinteistöjen viemärijärjestelmissä. Kulmayhde on valurautaa, joka on pinnoitettu punaruskealla kataforeesiepoksipinnoitteella.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Sadevesi
- Tavanomainen jätevesi

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A1

Materiaalit & Pinnoitteet

- Valurauta
- Pinnoite: punaruskea, korrosiota estävä kataforeesiepoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 70 μ m.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle: yli 350 h.


YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02013



PAM-GLOBAL S

Kulmayhde 45°



DN	L	H	W	a	q	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	84	106	58	50	65	0.6	155751 / 156384	0204 121
DE75	106	128	75	60?	76	0.9	155099	0204 122
100	142	158	110	70	80	1.6	155815 / 156593	0204 123
125	171	184	135	80	89	2.1	155869 / 156756	*
150	199	210	160	90	97	3.4	155902 / 156850	0204 125
200	256	262	210	110	113	5.3	155931 / 156970	0204 126
250	324	319	274	130	125	10	155947 / 157069	0204 127
300	387	380	326	155	149	18.3	155959 / 157134	0204 128
400	540	573	429	247	270	34.4	157175	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.

Saint-Gobain PAM Bâtiment