

PAM-GLOBAL S

Laajasäteinen kulmayhde 88°



KUVAUS

Osana S-sarjan viemäreitä PAM-GLOBAL S Laajasäteinen kulmayhde 88° mahdollistaa suunnanmuutoksen kiinteistöjen viemärijärjestelmissä. Kulmayhde on valurautaa, joka on pinnoitettu punaruskealla kataforeesiepoksipinnoitteella.

Materiaalit & Pinnoitteet

- Valurauta
- Pinnoite: punaruskea, korrosiota estävä kataforeesiepoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 70 µm.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Sadevesi
- Tavanomainen jätevesi

TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle: yli 350 h.


STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10 \text{ dB(A)}$ & $L_{aA} = 47 \text{ dB(A)}$ standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A1

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02013





DN	L	H	W	a	b	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
100	324	324	110	269	230	4.2	156606	0204 183
150	349	349	160	274	210	8	156860	0204 185

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.