

PAM-SMU PLUS

Kulmayhde 22°



KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä PAM SMU Plus 22° Kulmayhde mahdollistaa suunnanmuutoksen viemärijärjestelmissä kiinteistöissä ja maanalaisissa soveluksissa, joissa viemäriveresi on kuumaa tai aggressiivista. Suunniteltu vaatimaan käyttöön; valurautainen kulmayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksi-pinnoitteella.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $1 \leq \text{pH} \leq 13$, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.


YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyss : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02014



SMU PLUS

Kulmayhde 22°



DN	L	H	W	a	q	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	70	88	58	40	66	0.45	155308	0220 101
DE75	90	110	75	47	82	0.74	172604	0220 103
100	126	125	110	54	84	1.3	155358	0220 104
125*	152*	143*	135*	61*	92*	1.9*	155396*	*
150	179	162	160	69	102	2.6	155421	0220 106
200	233	200	210	83	122	4.4	155455	0220 107
250	300	240	274	100	138	9.5	155482	0220 108
300	356	279	326	115	157	15.3	155499	0220 109

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg
*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.

Saint-Gobain PAM Bâtiment